

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla - Complies with EN 14411 Appendix G Group Bla

Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla - Complies with ISO 13006 Appendix G Group Bla

	Caratteristiche <i>Features</i>	Metodo di prova <i>Test Method</i>	Requisiti per dimensione nominale N≥15cm <i>Required Value for N≥15cm</i>		VCI standard
	Lunghezza e Larghezza <i>Length and width</i>	EN ISO 10545 - 2	± 0,3%	± 1,0 mm	Conforme <i>Compliant</i>
	Spessore <i>Thickness</i>	EN ISO 10545 - 2	± 5%	± 0,5 mm	Conforme <i>Compliant</i>
	Rettilineità dei lati <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545 - 2	± 0,3%	± 0,8 mm	Conforme <i>Compliant</i>
	Ortogonalità dei lati <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545 - 2	± 0,3%	± 1,5 mm	Conforme <i>Compliant</i>
	Planarità <i>Flatness</i>	EN ISO 10545 - 2	c.c ± 0,4%	c.c ± 1,8 mm	Conforme <i>Compliant</i>
			e.c ± 0,4%	e.c ± 1,8 mm	
			w. ± 0,4%	w. ± 1,8 mm	
	Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545 - 3	≤ 0,5%		Conforme <i>Compliant</i>
	Sforzo di rottura <i>Breaking strength</i>	EN ISO 10545 - 4	≥ 1.300 N (spess. ≥7,5 mm) ≥ 700 N (spess. <7,5 mm)		Conforme <i>Compliant</i>
	Modulo di rottura <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm2 (media)		Conforme <i>Compliant</i>
	Resistenza all'abrasione <i>Resistance to abrasion</i>	EN ISO 10545 - 7	Valore dichiarato <i>Declared Value</i>		PEI V (>12.000 rev) PEI IV (6.000 rev) Out
	Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock</i>	EN ISO 10545 - 9	Prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1 <i>Test passed according to EN ISO 10545 - 1</i>		Conforme <i>Compliant</i>
	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545 - 12	Prova superata secondo la EN ISO 10545 - 1 <i>Test passed according to EN ISO 10545 - 1</i>		Conforme <i>Compliant</i>
	Reazione al fuoco <i>Fire Resistance</i>	\		A1 o A1FL	A1 - A1FL
	Resistenza alle macchie <i>Stain Resistance</i>	EN ISO 10545 - 14	Min classe 3	Agente verde in olio leggero <i>Green staining agent in light oil</i>	5
				Iodio, soluzione in alcool 13g/l <i>Iodine solution in alcohol</i>	5
				Olio di oliva <i>Olive Oil</i>	5
	Resistenza all'attacco chimico <i>Chemical Resistance</i>	EN ISO 10545 - 13	Min classe B	Prodotti chimici ad uso domestico e additivi per piscina <i>Household chemicals and additives for swimming pools</i>	A
				Acidi a bassa concentrazione <i>Low-concentration acids</i>	LA
				Acidi ad alta concentrazione <i>High-concentration acids</i>	HA

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla - *Complies with EN 14411 Appendix G Group Bla*
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla - *Complies with ISO 13006 Appendix G Group Bla*

--	--	--	--

 Resistenza allo scivolamento <i>Slip resistance</i>	DIN EN 16165 - ANNEX B	Valore dichiarato <i>Declared Value</i>	R10
			R11
			Out
	DIN EN 16165 - ANNEX A	Valore dichiarato <i>Declared Value</i>	A+B
			A+B+C
			Out
	DIN EN 16165 - ANNEX C	Valore dichiarato <i>Declared Value</i>	P5
			Out
			P5
	ANSI A 326 3	≥ 0,42	Conforme <i>Compliant</i>
 Stonalizzazione <i>Shadeness</i>	\	\	V2

I valori indicati nella tabella si riferiscono alle prove eseguite sul colore **Bianco**
*The values indicated in the table refer to the tests carried out on the colour **Bianco***